



G Primer ハイグレード グラインダータトゥー専用プライマー

グラインダータトゥーを施工したパネルは塗膜を剥がす為、非常に錆びやすく通常のクリアーやキャンディーカラーをペイントするだけでは後に必ず錆びが出て来ます。

G Primer ハイグレードは 2 液型プライマーで、グラインダータトゥー施工後にペイントする事により G Primer スタンダードよりさらに密着度を上げ限りなく錆びにくくするプライマーです。

◆内容量

G Primer ハイグレード L 主剤：3.6kg 硬化剤：648g

G Primer ハイグレード S 主剤：0.9kg 硬化剤：162g

◆塗装方法及び乾燥時間

- 1 グラインダータトゥー施工後、ラッカーシンナーでよく拭き取って下さい。
※グラインダータトゥーを施工した場合、削り取った塗膜や鉄粉が残ります。その鉄粉から錆び等が出やすくなりますので注意して下さい。
- 2 ラッカーシンナーで拭き取った後、さらにシリコンオフでよく拭き取って下さい。
※シリコンオフで拭き取った後、一切手を触れないようにして下さい。手の塩分等が錆びの原因になる場合があります。
- 3 シリコンオフで拭き取った後、エアブローをし、ホコリを除去し G Primer ハイグレードをペイントします。
- 4 ペイント 1 回目セミウエット、5 分インターバルを置き 2 回目セミウエットでペイントし、フィニッシュして下さい。その後、強制乾燥約 60° C 1 時間の後、70° C 1 時間の乾燥を行って下さい。
(G Primer ハイグレードペイント後 G Bclear でグラインダータトゥーの段差を埋めていきましょう。)

◆配合

G Primer ハイグレード主剤 100：硬化剤 18 (シンナー希釈はありません)



株式会社 R O H A N

〒632-0004 奈良県天理市櫛本町 3520-1

Tel. 0743-61-5755 Fax. 0743-61-5756

Email. japan@rohan-izawa.com

http://www.rohan-izawa.com