



Protect SHRINK

プロテクトシュリンク

取扱説明書

この度は Protect SHRINK をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

この説明書をよくお読みになり各工程をご理解の上、塗装して頂きますようお願い致します。

プロテクトシュリンクはペイント後 120℃の熱を加える事により収縮反応が起こる特殊な塗料です。
エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為通常の塗料が使用しにくい箇所にも塗装して頂けます。
エンジンヘッドカバーに塗装するとタペット音等を軽減します。
この塗料は耐熱に優れ非常に強い膜厚であらゆるパーツや小物を保護します。

1. 塗装対象物をサンドブラスターやサンドペーパーなどを使用し、旧塗膜を剥離し足付け作業を行って下さい。
2. ブラスト作業完了後、しっかりと脱脂し中性洗剤等で洗浄して下さい。
3. 洗浄後、遠赤等熱源で表面の油分及び水分を完全に蒸発させて下さい。
4. 塗料に対して専用シンナーを 20~30%希釈し、よく攪拌して下さい。攪拌不足は収縮反応にムラが出る場合があります。
5. 3~4回（セッティングを 1~2分位取り）塗装し、隠蔽後 10~15分程度置いてから焼付乾燥に入ります。
塗膜を厚くすればチジミ模様が強く出ます。逆に塗膜が薄いとチジミ模様が細くなります。
6. 焼付温度は約 120℃（80℃位から収縮反応が始まります。）で 20分程度を目安にして下さい。
7. 収縮反応終了後、1~2日程度乾燥させてから組付け及び梱包作業を行って下さい。

使用上の注意事項

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中に入った場合は大量の水で流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに保管しないで下さい。



←Protect SHRINK 動画はコチラから。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 Email. info@showup.jp