



K a n d y C o l o r B a s e 取扱説明書

Kandy Color Baseをお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになり、透明度が高く、耐光性の良い顔料独特のenvy Kandy Color及び染料を使用した非常に透明度が高く光が当たった時の濃淡が美しいEgo Kandy Konzentrateのベースカラーとしてご使用下さい。

使用上のご注意

使用中、使用後、お体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中に入った場合は大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の叫は避けてください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化する絶対に専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

ペイントマニュアル

KANDYカラーは通常粗目のシルバーをペイントし発色を重視しますが、同系色のベースカラーをペイントする事により耐:さらに良くなり、塗りムラやその他のリスクを回避します。

envy Kandy Color全22色とKandy Color Base 全12色とで264色のカラーと、Ego Kandy Konzentrate全12色とKandy Color Base全12色とで144色のカラーでお楽しみ下さい。

1. 下地処理は、現在お使いの物でOKです。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は600番～800番で仕上げてください。
2. 下地処理終了後、Kandy Color Baseをペイントして下さい。
Kandy Color BaseはKandy Color専用シンナーで希釈し隠蔽するまで ペイントして下さい。
Kandy Color BaseはKandy Color専用シンナーで80～100%希釈して下さい。
3. Kandy Color Baseをペイント後envy Kandy Color又はEgo Kandy Konzentrateをペイントして下さい。
(envy Kandy Color及びEgo Kandy Konzentrateのペイントはそれぞれの取扱説明書を参考にして下さい。)
4. K a n d y C o l o r ペイント後はトップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

K a n d y C o l o r M i x i n g P e a r l s 取扱説明書

キャンディーカラーミキシングパールペイントマニュアル

Mixing Pearlsは、鮮やかなキツキツした輝きを持ち、強いメハークリング感のある特徴を持つパール顔料を使用したKandyベースカラーです。ベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで、通常のシルバー 単体よりもパールによって深みと輝きを得ることができます。例えば、envy Kandy EK8 ミッドナイトブルーに使用する場合、ミキシングパールにEK8 ミッドナイトブルーを添加し、キャンディーパールベースとしてご使用下さい。キャンディーのペイント回数を大幅に減らしKandy Colorの ペイントを容易にします。

1. Kandy Color Baseをペイント後、Kandy Color Mixing Pearlsをペイントして下さい。
パールやマイカをペイントする感覚でペイントしていきます。
**Kandy Color Mixing Pearlsをよく攪拌し、お好みのKandyを10～15%添加し、
Kandy Color専用シンナーで80～100%希釈してください。**
2. パールやマイカをペイントするようにセミウェットでペイントします。コート数は、3～5回を目安にペイントしてください。
3. Kandy Color Mixing Pearlsをペイント後、Kandy Colorをペイントします。ペイント回数を目安は2～4回ですが、濃さなどお好みで調整してください。
(envy Kandy Color及びEgo Kandy Konzentrateのペイントはそれぞれの取扱説明書を参考にして下さい。)
4. Kandy Colorペイント後はトップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。



株式会社シグナル SHOW UP事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp