

DIVA キャンディー



SK01



SK02



SK03



SK04



SK05



SK06



SK07



SK08



SK09



SK10



SK11



SK12



SK13

取扱説明書

DIVA KANDY をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになり、これまでに無かった耐光性の良い顔料独特のKANDY COLORをお楽しみください。

使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化するため、絶対的に専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

ペイントマニュアル

KANDYカラーは輸入品を含め、染料が多くを占め一般的に色飛びが激しい塗料と言われておりますが、DIVA KANDYは顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えるKANDY COLORとして開発いたしました。一般的に顔料は粒子感が大きいため、隠ぺいが良い塗料とされておりますが、弊社が開発しましたDIVA KANDYは顔料を染料の粒子感(NANO粒子)に砕く、と言う技術により現実したKANDY COLORです。

1. 下地処理は、現在お使いの物でOKです。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は500番～800番で仕上げてください。
2. 下地処理終了後、ベースカラーをペイントして下さい。通常粗目のシルバーをペイントし発色を重視しますが、同系のベースカラーをペイントする事により耐光性がさらに良くなり、塗りムラやその他のリスクを回避します。
3. DIVA KANDYは濃縮タイプです。DIVA KANDY専用クリアーで薄めてご使用下さい。普段ご使用のクリアー(1液、2液どちらでも良い)に薄めてご使用する事も出来ます。
※ DIVA KANDYを重ねていく際には必ず5～10分のインターバルを取って下さい。
※ DIVA KANDYは顔料を使用している為、回数を重ね過ぎたり、希釈するクリアーの合性により混ざりが悪く顔料独特のくすみが生じる場合があります。(クリアーへの希釈率を上げ過ぎて薄く回数を重ねると、くすみが出やすくなりますのでご注意ください)
4. DIVA KANDYペイント後トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

DIVA KANDY 1K使用の場合の希釈率

DIVA KANDY	希釈クリアー	シンナー
20～80g	1000g	使用クリアーの希釈



←こちらから動画もご覧になれます。

株式会社シグナル SHOW UP事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp