



MAZIORA 取扱説明書

MAZIORA をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになりご使用下さい。

MAZIORA 対象商品

MAZIORA 0.9k	MAZIORA 190g	MAZIORA 50g	MAZIORAブースト 30ml	MAZIORAマイクロボトル 15ml
オリジナルサイズ	ミニボトル	マイボトル	シンナー希釈済	ホビー用マイクロボトル

使用上のご注意

使用中、使用後、お体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けてください。発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないでください。性質が変化するため、絶対に専用以外のシンナーや溶剤を混ぜないでください。

ペイントマニュアル

1	下処理	下地処理は、現在お使いの物をお使い下さい。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は500番～800番で仕上げてください。
2	ベースカラーのペイント	やや艶を出してペイント。エアブローで乾燥させ溶剤を蒸発させながら塗り重ねて下さい。 シンナー希釈80～100%(SHOWUPカスタムカラー専用シンナーをご使用下さい。) 吐出量2.5～3.5回転 エアー圧0.15～0.25MPa ガン距離15～20cm 各シリーズやカラーによりベースカラーが異なります。ベースカラーは各色カタログを参照して下さい。
3	MAZIORAのペイント	やや艶を出してペイント。エアブローで乾燥させ溶剤を蒸発させながら塗り重ねて下さい。 ベースカラーがブラック等濃い為、透けムラが出やすくなります。ムラを防ぐ様しっかりと回数を重ねてペイントして下さい。 シンナー希釈80～100%(SHOWUPカスタムカラー専用シンナーをご使用下さい。) ※ブーストは希釈済 吐出量2.5～3.5回転 エアー圧0.15～0.25MPa ガン距離15～20cm
4	トップコートクリアーのペイント	MAZIORAの溶剤分を蒸発させた後、トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5	ポリッシュ	乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。



株式会社シグナル SHOW UP事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp