

Glass Coating 極艶

グラスコーティング

内容量：10ml

GC

Glass Coating Gokutsuya

1本で1/24スケールの
カーモデルを
約20台分施工可能。

【特長】

最高の艶・最高の光沢・最高の持続性

空気中の水分と酸素が常温で反応し高純度のガラス膜を形成します。

プラモデルにコートすることで、ガラス被膜が汚れや傷を防ぎ、長期にわたり輝きが持続します。

艶消しクリヤー、ラッカー塗料などのような素材にも施工可能な高級コーティング剤です。

【施工に必要なもの】

- 本商品 Glass Coating 極艶 (GC)
- 脱脂剤・中性洗剤 (GC 施工前に、油分を含まないコンパウンドを使用していれば必要なし)
- マイクロファイバークロス (水で浸し固く絞ったクロス1枚・乾いたクロス1枚)

【施工工程】

1. 塗料が完全に乾燥していることを確認し、スーパーカットコンパウンド (弊社商品 PC・FC) 2種類を使用し、塗装面に艶が出るまでしっかりと磨き塗装面を整えます。
注) 油分を含むコンパウンドを使用の場合、塗膜を侵さない溶剤又は中性洗剤で脱脂して下さい。
2. 水で浸し固く絞ったクロスの一部に GC コーティング剤を数滴たらし (約3滴)、ボディ全体に塗り込みます。
3. GC コーティング剤を塗布後、最後に乾いたマイクロファイバークロスで拭き残しがない様丁寧に拭き上げます。

GC 施工動画はこちら→ <http://www.showup.jp/mcb.html#gc>



【注意点】

- 塗料をしっかりと乾燥させてから磨き、GC を施工して下さい。
- 油分を含むコンパウンドを使用する場合、GC コーティング剤にハジキが発生し塗布しにくい場合は中性洗剤や塗料を侵さない溶剤で脱脂後施工して下さい。
- 十分な磨き作業を行ってから GC を施工して下さい。GC コーティング剤では傷は埋まりません。
- 施工したマイクロファイバークロス等は GC コーティング剤が固まるので再使用できません。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-0809 Fax. 072-727-2678 Email. info@showup.jp

