

ポリカ専用 PC バインダー180g 取扱説明書

ポリカ専用 PC バインダーは、ポリカーボネート製品に塗装する事で塗料の密着を向上させる下地塗料です。
裏打ちにブラック・ホワイトを更に使用する事で耐溶剤に強いボディーが仕上がります。

1. ポリカボディーの下処理

ポリカボディーをプロップクリーナー（PRO-C） <https://www.showup.jp/mcb.html#prop>

または、中性洗剤を使用し洗浄脱脂します。

不織布研磨剤とプロップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。

2. PC バインダーの希釈・塗装

マイクロボトル薄め液・マイクロボトル薄め液ハイブリッドを使用して希釈してください。

<https://www.showup.jp/mcb.html#thi>

注) 他社の希釈剤でも希釈は可能ですが、密着が得られるか必ずテストをしてください。

リアルクロームや究極レインボーなどのクローム系アンダークリアーとしても使用可能です。

(※ポリカ裏塗りの場合、クローム系塗料は直接推奨できない為、本商品 PC バインダーを艶出し塗装して頂く事でアンダークリアーとしてご利用頂き、クローム系塗料の輝度を高める事ができます。)

バインダーとして使用する場合 100~200%希釈 2回~3回コート

クリアーとして使用する場合 50%~100%希釈 2回~3コート

PC バインダーを塗装し均一な艶が出るようにムラなく塗装してください。

3. 乾燥

乾燥時間の目安は 20℃以上で 1時間~2時間、

注) 塗装回数や塗膜の厚みなどで乾燥時間は前後します。

4. マスキング・塗装

PC バインダーが乾燥したことが確認出来たらマスキング・塗装を行ってください。

SHOW UP ホビーカラーシリーズを使用し、お好きなカラーに塗装してください。

他社のラッカー塗料なども使用可能ですが、塗膜が厚くなると剥がれやすくなりますので塗膜が厚くなり過ぎない様に注意してください。

全ての塗装が完了した後に、PC バインダー各色を更にコートする事でパーツクリーナーなどの溶剤を使用した際の色剥げも防ぐことができます。

【使用上の注意】

一度に厚塗りするとポリカが割れることがあります。

危険物第 4 類第一石油類に該当しますので火気厳禁です。

有機溶剤が含まれていますので取り扱いにあたっては換気に注意し保護具をご使用下さい。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678

<https://www.showup.jp/>

info@showup.jp