



SHOW UP 1液型ひび割れ塗料

Crack Color



ペイント例：ホワイトベース/CRACKブラック

ブラック、ホワイト、レッド、ブルー、イエロー、グリーン 全6色

塗装マニュアル		
1	下塗り	ひび割れた時に割れ目から見える、お好きな色のベースカラーをペイントして下さい。 (メーカーは問いませんが1液型塗料を使用して下さい。)
2	インターコート クリアーの塗装	ベースカラーペイント後、1液型インターコートクリアーをペイントして下さい。 (メーカーは問いませんが1液型塗料を使用して下さい。)
3	インターコート クリアーの乾燥	インターコートクリアーのペイント後、乾燥時間によりひび割れの大きさが変わります。 乾燥時間 約1分前後： ひび割れ度合いが大きくなります。 乾燥時間 約3～5分前後： ひび割れ度合いが小さくなります。 (乾燥時間はおよそで気温により変化しますのでご注意ください。)
4	CRACK塗料の塗装	お好みの乾燥時間を置いて頂き、CRACK塗料をペイント。 (非常に粘度の高い塗料です、よくかき混ぜて使用して下さい。) (希釈するシンナーは専用シンナー又は2液用ウレタンシンナーをご使用下さい。) シンナーの希釈率は20～30% CRACK塗料のペイント後、塗料が反応しひび割れかはじまります。
5	クリアーの塗装	ひび割れ反応終了後、2液型ウレタンクリアーを基本に従って塗装して下さい。 (クリアーに関しましてはメーカーは問いません。)

(株) シグナル SHOW UP事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2-6-8 TEL.072-727-0809 FAX.072-727-2678

<http://www.showup.jp>